



水性环保型树脂 / WATERBORNE ENVIRONMENTAL RESIN

WEPP-928

WATERBORNE RESIN

水性氯化聚聚丙烯树脂

优异附着力

优异耐水性

产品概述

WEPP-928是鹅茂专为环保水性涂料应用开发的高性能树脂。产品以水为主要分散介质，VOC低，环保安全，具备优异的附着力、耐水性和耐化学品性能。可广泛应用于汽车、3C电子、塑胶、工业等环保水性涂料场景。

技术参数

树脂类型	水性氯化聚聚丙烯树脂
外观	乳白色液体
溶剂体系	水，丁酯，甲基环己烷
固体含量 (%)	28.0-32.0
旋转黏度 (cps, 25°C)	10-1,000
溶液羟值 (mgKOH/g)	17.0-20.0
玻璃化温度 Tg (°C)	97
PH 值	7.5-10.5

主要特点

- ▶ 水性氯化PP丙烯酸乳液
- ▶ 于PP基材附着优异
- ▶ 良好耐水和耐溶剂性
- ▶ 用作汽车保险杠
- ▶ PP化妆品
- ▶ 家电PP水性漆

应用领域

汽车水性涂料

3C电子水性涂料

塑胶水性涂料

工业水性涂料

水性木器漆

金属水性防腐漆

水性工业漆

环保低VOC

水稀释体系

水性面漆

水性底漆

使用建议

建议施工粘度根据实际工艺调整；建议施工膜厚：15-30 μ m；建议干燥条件：常温流平5-10分钟后，60-80°C × 15-20分钟烘烤固化。使用前请充分搅拌均匀，建议先做小试确认配套性和干燥条件。具体施工参数请根据实际工艺条件调整。

包装规格

190kg/180kg（铁桶），20kg（铁桶或塑料桶），亦可根据客户需求定制包装规格。

储存条件

储存于阴凉、干燥、通风处，防冻防晒。储存温度5-35°C，保质期6个月（原包装未开封）。