



底漆用溶剂型丙烯酸树脂 / SOLVENT-BORNE ACRYLIC RESIN FOR PRIMER

ACHEM-072

ACRYLIC RESIN FOR SOLVENT-BORNE PRIMER

2K

铝粉定向性好

产品概述

ACHEM-072是鹅茂专为汽车修补用金属涂层开发的高性能2K溶剂型丙烯酸树脂。产品具备优良的铝粉定向性和耐过烘烤性，可广泛应用于汽车修补漆金属底色漆、汽车内外饰金属涂层等场景。与异氰酸酯固化剂配套使用，形成致密的漆膜，提供优异的金属闪光效果和耐候性能。

技术参数

固化类型	2K
溶剂体系	乙酸丁酯，甲苯
固体含量 (%)	49.0-51.0
粘度 (加特纳)	W-Z
溶液酸值 (mgKOH/g)	2.0-3.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	30.0-35.0

主要特点

- ▶ 优良的铝粉定向性
- ▶ 耐过烘烤性好
- ▶ 汽车修补金属涂层
- ▶ 2K固化体系
- ▶ 高丰满度

应用领域

汽车修补漆

金属底色漆

汽车内外饰漆

2K固化体系

铝粉漆

金属闪光漆

耐过烘烤

异氰酸酯固化剂配套

使用建议

建议与异氰酸酯固化剂配套使用（NCO:OH=1.0-1.1）；建议施工粘度（涂-4杯，25℃）：15-20秒；建议施工膜厚：15-25μm；建议闪干时间：5-10分钟，然后60℃ × 30分钟或常温干燥。使用前请充分搅拌均匀，建议先做小试确认配套性和铝粉定向效果。具体施工参数请根据实际工艺条件调整。

包装规格

190kg/180kg（铁桶），20kg（铁桶或塑料桶），亦可根据客户需求定制包装规格。

储存条件

储存于阴凉、干燥、通风处，远离火源，避免阳光直射。储存温度5-35℃，保质期12个月（原包装未开封）。