

EM

汽车内外饰漆树脂

Automotive Interior & Exterior Coatings Resin

底漆系列

单涂层系列

PP基材专用

面漆系列

产品概述

Product Overview

产品简介

汽车内外饰漆树脂系列是鹅茂面向汽车内外饰件涂装领域开发的高性能溶剂型丙烯酸树脂产品。产品专为塑料、金属等多种基材的内外饰涂装设计，涵盖底漆、单涂层、PP基材专用、面漆四大系列，共计49款产品。

系列产品具有优异的基材附着力、高丰满度、耐候性和耐磨性，可广泛应用于汽车内外饰件、3C电子、家电等领域的涂料涂装，助力客户实现高品质、低成本的涂装解决方案。

核心特点

多基材附着力

对ABS、PC、PP、金属等多种基材具有优异附着力

高丰满度

高丰满度、高光泽，呈现高级漆面外观效果

耐候耐磨

优异的耐候性、耐磨性、耐化学品性

无苯环保

多款无苯化产品，更环保，符合法规要求

产品系列

Product Series

底漆

底漆用溶剂型丙烯酸树脂

优异的基材附着力和层间附着力，适用于汽车内外饰件底漆涂装，为面漆提供良好基础。

21款产品 →

单涂

单涂层用溶剂型丙烯酸树脂

单涂层体系，兼具底漆和面漆性能，简化涂装工艺，降低成本，适用于要求不高的内外饰件。

15款产品 →

PP

PP基材用溶剂型丙烯酸树脂

专为PP、PE等低表面能基材设计，优异附着力，适用于汽车保险杠、内饰件等PP材质涂装。

4款产品 →

面漆

面漆用溶剂型丙烯酸树脂

高光泽、高丰满度、优异耐候性，适用于汽车内外饰件面漆涂装，呈现高级外观效果。

9款产品 →

产品参数表

Product Specifications (1-5 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
ACEM-063	1K/2K	乙酸乙酯, 乙酸丁酯, 正丁醇	39.0-41.0	Z3-Z5	/	2.0 max.	标杆型热塑底漆, 与PC,ABS,PC/ABS附着优异, 与PU/UV面漆层间附着优异, 金属颜料排列
ACEM-204	1K	甲苯, 正丁醇	44.0-46.0	U-X	/	4.0-8.0	对各种金属有优异的附着力, 干燥速度快, 光泽高, 耐化学性好。
ACEM-615	1K	甲苯, 异丁醇	49.0 - 51.0	Z4 - Z6	/	1.0 max.	金属颜料排列, 稀释剂的选择性广
ACEM-167	1K	甲苯, 异丁醇	44.0-46.0	V-Y	/	4.0-6.0	对多种塑料材料具有好的附着力, 与金属基材也有良好附着力并且有优良的耐水性和耐汽油性。
ACEM-156	1K	甲苯, 异丁醇	44.0-46.0	Y-Z2	/	/	适用于单涂层体系。其漆膜在塑料基材上具备优异附着力, 同时拥有出色的耐醇性、耐化妆品侵蚀性与耐擦伤性, ...

产品参数表

Product Specifications (6-10 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
ACEM-441	1K	乙酸丁酯	44.0-46.0	Z1-Z4	/	1.0 max.	用于塑胶及塑胶部件作单层金属漆或者底漆,具有优异的耐醇性能。
ACHEM-064	2K	甲苯, 甲基异丁基酮	49.0-51.0	V-Z	7.0-13.0	1.0-3.0	标杆型2K底漆, 金属颜料排列, 与塑料附着力佳, 如PC,ABS,PC/ABS
ACHEM-905	2K	乙酸异丁酯, 甲基异丁基酮	49.0-51.0	Z1-Z5	7.0-13.0	1.0-3.0	标杆型2K底漆, 无苯化, 更环保, 金属颜料排列, 与塑料附着力佳, 如PC,ABS,PC/ABS
ACHEM-028BA	2K	乙酸异丁酯	49.0-51.0	Z1-Z5	17.0-23.0	2.5-4.5	2K底漆, 金属颜料排列, 与塑料附着力佳, 无苯化, 更环保
ACHEM-140	2K	甲苯, 甲基异丁基酮	49.0-51.0	S-W	13.0-19.0	2.0 max.	与塑料基材附着力, 如PC,ABS,PA,PA+GF;与金属附着力, 如Al, SUS

产品参数表

Product Specifications (11-15 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
ACHEM-081	2K	乙酸丁酯	49.0-51.0	Z-Z3	17.0-23.0	1.0-3.0	对ABS, PPO有优异附着力, 干燥快, 具有很好的耐潮气性和耐水性, AChem-061的无苯化, 更环...
ACHEM-149	2K	乙酸丁酯, 叔丁醇	39.0-41.0	Z3-Z6	13.0-19.0	1.5-3.5	2K底漆, 无苯化, 更环保, 金属颜料排列, 与塑料附着力佳, 如PC,ABS,PC/ABS, 也可作单涂漆
ACHEM-073	2K	乙酸乙酯,乙酸丁酯	44.0 - 46.0	S -X	13.0-17.0	5.0-8.0	颜料分散性, 与塑料的附着力, 例如 ABS, PC, PC/ABS
ACHEM-073-T	2K	二甲苯, 乙酸丁酯, 乙酸甲氧基丁酯	44.0 - 46.0	Y-Z2	13.0-17.0	5.0-8.0	颜料分散性, 与塑料的附着力, 例如 ABS, PC, PC/ABS
ACHEM-130	2K	甲苯、丁酮	43.0 - 47.0	T-Z2	7.0-12.0	/	对塑料基材附着力好(PPS, PAGF, CFRP) 对金属基材附着力好(铝, 镁合金, 不锈钢) ...

产品参数表

Product Specifications (16-20 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
ACHEM-072	2K	乙酸丁酯, 甲苯	49.0-51.0	W-Z	30.0-35.0	2.0-3.0	优良的铝粉定向性, 耐过烘烤性好,汽车修补用的金属的涂层。
ACHEM-162	2K	乙酸异丁酯, 甲苯	49.0-51.0	W-Z	15.0-25.0	1.0-3.0	既可以做2K底漆, 也可以做单涂层,与PU/UV层间附着好, 耐水, 耐化优异
ACHEM-061	2K	乙酸丁酯, 甲苯	49.0-51.0	X-Z	17.0-23.0	1.6-2.6	对ABS, PPO有优异附着力, 干燥快, 具有很好的耐潮 气性和耐水性。
APEM-53	2K	乙酸乙酯	61.0-63.0	P-V	/	2.0 max.	含OH的溶剂型聚酯树脂, 可与异氰酸酯结合用于2K聚氨酯涂料, 也可以与氨基树脂搭配用于烤漆。对金属与...
ACTEM-262	1K/2K	甲苯, 丁酮	44.0-46.0	U-Z2	7.10-12.0	1.5-3.5	可作单涂层, 也可与PU/UV层的底漆, 与通用塑料, PA+GF.PC+GF附着优异

产品参数表

Product Specifications (21-25 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
APAEM-536	2K	乙酸异丁酯，甲 基异丁基酮	34.0-36.0	Z2-Z5	12.0-18.0	1.2-3.2	2K底漆，银粉排列非常优异，与各类塑胶基材附着优异
ACHEM-241	2K	乙酸丁酯	59.0-61.0	Z2-Z5	51.0-57.0	3.0-5.0	可做单涂层，与PC,ABS,PC/ABS附着好，耐化性优异，高外观，高光泽
ACHEM-051	2K	乙酸丁酯	49.0-51.0	Z4-Z7	37.0-43.0	8.0-11.0	可做单涂层，与PC,ABS,PC/ABS附着好，耐化性优异，金属颜料排列佳
ACHEM-175	2K	乙酸丁酯	39.0-41.0	Y-Z3	26.0-34.0	7.5-10.5	可做单涂层，兼顾塑胶基材复着力与耐磨性，金属颜料排列佳
ACHEM-146	2K	乙酸异丁酯	39.0-41.0	Z5-Z8	20.0-26.0	1.5-3.5	可做单涂层，耐磨性，金属颜料排列佳

产品参数表

Product Specifications (26-30 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
ACHEM-283	2K	乙酸丁酯	59.0-61.0	V-Y	53.0-61.0	4.0-6.0	可做单涂层，耐化性，金属颜料排列佳
ACTEM-271	2K	乙酸丁酯	49.0-51.0	D-J	35.0-41.0	3.0 max.	可做单涂层，具有自修复性，与PC,ABS,PC/ABS附着佳
ACTEM-270	2K	乙酸异丁酯	69.0-71.0	D-H	118.0-128.0	3.0 max.	可做单涂层，具有自修复性，兼顾耐磨性，与弹性体基材附着佳，如：TPU,TPA,TPE
ACTEM-620	2K	乙酸丁酯，丙二醇甲醚醋酸酯，2-丁酮	54.0-56.0	V-Z1	32-39	4.0-8.0	可做单涂层，兼顾塑胶与金属镀层附着力，如:PC,ASB,PMMA,金属Ni，金属Cr，同时具备耐化性
TPEM-1021	1K	甲苯	44.0-46.0	V-X	/	0.5-2.0	与PP基材附着力好，可做底漆，也可以做面漆，耐汽油性优异，可用于汽车保险杠，非极性基材

产品参数表

Product Specifications (31-35 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
TPEM-1037	1K/2K	甲苯, 乙酸丁酯, S-100	44.0-46.0	Z2-Z4	13.0-17.0	0.5-1.5	与PP基材附着力好, 可以与面漆搭配, 耐水性好, 可用于汽车保险杠, 非极性基材
TPEM-1085	1K/2K	甲苯	39.0-41.0	T-W	26.0-32.0	0.5-2.0	与PP基材附着力好, 做底漆与面漆层间附着优秀, 可用做汽车保险杠, 非极性基材
TPEM-1051	1K/2K	二甲苯, 乙酸丁酯, S-100	44.0-46.0	Y-Z4	11.0-17.0	0.5-2.0	与PP基材附着力好, 与面漆附着力佳, 非极性基材
ACHEM-978	2K	乙酸丁酯	74.0-76.0	Z4-Z7	83.0-91.0	5.0-8.0	高固含, 颜料分散性, 无苯乙烯, 耐候优异, 无苯化
ACHEM-972	2K	乙酸丁酯	69.0-71.0	X-Z1	66.0-74.0	1.0-4.0	高光泽, 低粘度, 耐化性, 硬度高, 无苯化, 用于修补漆或通用面漆

产品参数表

Product Specifications (36-40 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
ACHEM-921	2K	乙酸丁酯	69.0-71.0	V-Z	108.0-118.0	5.0-7.0	高光泽，低粘度，耐化性，硬度高，无苯化，用于高档面漆
ACHEM-958	2K	乙酸丁酯	74.0-76.0	Z3-Z5	100.0-108.0	5.5-8.5	高固含，高光泽，高耐候，铝粉定向优异，清漆，色漆通用性强，无苯化，用于中高端面漆，户外耐候场景
ACHEM-828	2K	乙酸丁酯	69.0-71.0	Z1-Z4	105.0-115.0	3.5-6.5	高固含，高光泽，快干，适用汽车修补漆，无苯化
ACHEM-960	2K	甲苯，乙酸丁酯	60.0-63.0	V-Z1	55.0-65.0	3.5-5.5	优异柔韧性，层间附着力，耐候性佳，用作汽车漆中涂，无苯化
ACHEM-975	2K	乙酸丁酯	78.0-82.0	Z2-Z5	110.0-120.0	8.0-11.0	超高固含,高光泽，耐候性，无苯化

产品参数表

Product Specifications (41-41 / 41)

产品型号	固化类型	溶剂体系	固含(%)	粘度(加特纳)	羟值 (mgKOH/g)	酸值 (mgKOH/g)	主要特点
ACHEM-980	2K	乙酸丁酯	78.0-82.0	Z2-Z5	121.0-131.0	5.0-9.0	超高固含，超高丰满度，快干，高档面漆,无苯化

应用领域

Applications



汽车外饰件
保险杠、后视镜、门把手等



汽车内饰件
仪表盘、门板、中控台等



3C电子外壳
手机、电脑、家电塑料外壳



家电外壳
冰箱、洗衣机、空调等外壳



塑料五金件
各类塑料、金属五金件涂装



玩具体育用品
玩具、体育器材等塑料涂装



日用品
各类日用塑料制品涂装



其他应用
通用塑料、金属表面涂装

注：以上数据为典型值，具体产品详细技术参数、施工建议及注意事项请参考各产品TDS（技术数据表）。如需定制开发或技术支持，请联系我们的技术团队。

EM

联系我们

EM Polymers 上海鹅茂高分子材料有限公司

 电话咨询

座机：021-6040-1124

 邮件咨询

ceo@em-polymers.com

 官方网站

www.em-polymers.com

 微信公众号

服务号：empolymers

订阅号：em-resin

研发 · 生产 · 销售 · 技术服务于一体的
汽车涂料 / 3C涂料用树脂原材料供应商

© 2026 上海鹅茂高分子材料有限公司 版权所有