



UV光固化树脂 / UV CURABLE RESIN

WUAEM-1323

UV CURABLE ACRYLIC RESIN

UV/水性固化

4官能团

产品概述

WUAEM-1323是鹅茂专为UV光固化涂料应用开发的高性能树脂。产品采用UV光固化技术，固化速度快，节能环保，具备优异的耐磨、耐化学品和附着力性能。可广泛应用于3C电子、汽车内饰、塑胶涂料、印刷油墨等UV光固化场景。

技术参数

固化类型	UV/水性
溶剂体系	水，二丙二醇二甲醚，三乙氨
固体含量 (%)	39.0-41.0
粘度 (加特纳)	旋转黏度：10-200cps
官能团数目	4
溶液酸值 (mgKOH/g)	PH:7.0-9.0
溶液羟值 (mgKOH/g)	/

主要特点

- ▶ 具有高硬度
- ▶ 耐溶剂
- ▶ 耐化性优异
- ▶ 用作哑光UV漆
- ▶ 可用于3C哑光面漆

应用领域

3C电子UV涂料

手机/平板外壳UV漆

笔记本电脑外壳

汽车内饰UV涂料

塑胶UV涂料

UV印刷油墨

UV光固化涂层

木材UV涂料

纸张UV上光

金属UV涂装

双固化体系

使用建议

建议施工粘度根据实际工艺调整；建议施工膜厚：10-30μm；建议UV固化能量：800-1500mJ/cm²（根据具体配方和膜厚调整）。使用前请充分搅拌均匀，建议先做小试确认固化条件和配套性。具体施工参数请根据实际工艺条件调整。

包装规格

190kg/180kg（铁桶），20kg（铁桶或塑料桶），亦可根据客户需求定制包装规格。

储存条件

储存于阴凉、干燥、通风处，远离火源，避免阳光直射。储存温度5-35°C，保质期12个月（原包装未开封）。